

**Podklad:**

Podklad musí být nosný, savý, suchý, čistý, zbavený volných částic prachu atd. Musí být zbaven nesoudržných vrstev, mastnot a jiných separačních prostředků. Podklad je důležité vždy dostatečně navlhčit. Je nutné provést zkoušku podkladu v souladu s DIN 18350 a DIN 18550.

**Zpracování:**

Malta TKM je zpracovatelná ve všech obvyklých míchacích strojích, nebo ručně s cca 6 litry vody na 40 kg pytel suché směsi.

**Zdění:** Ke zdění a spárování v jednom pracovním kroku. Při zdění očistěte povrchy stáhnutím přeteklé malty. U režného zdiva použijte spárovačku nebo trubici ke stejnorodému vzhledu spáry a nakonec zdivo očistěte.

**Omítání:** Omítka se nanáší ve dvou vrstvách. První vrstva omítky se nanáší v min. tloušťce vrstvy 10 mm. První vrstvu omítky nechte vyzrát 24 hodin / 1 mm vrstvy. Druhá vrstva se nanáší v tloušťce vrstvy od 10 mm.

Čerstvou maltu, stejně jako provedené dílo dokonale chraňte před všemi nepříznivými vlivy, jako je např. silný vítr, vysoké nebo nízké teploty a především přímý sluneční svit. V případě nutnosti provedené dílo chraňte zakrytím vhodnou fólií. Teplota ovzduší a podkladu nesmí při zpracování omítky klesnout pod +5°C.

Kromě čisté vody nesmí být do směsi přidána žádná další látka, či příměs. Při použití této omítky je nutné řídit se všemi směrodatnými normami pro zpracování tohoto druhu materiálu.

Trass vápenná malta tvrdne pomaleji, čímž nedochází k nestejnomyšlnému napětí a přispívá tak k zamezení poškození malty ve spárách.

U silně savých podkladů při aplikaci omítky doporučujeme použít maltový postřík.

**Vydatnost:**

40 kg pytel suché směsi vydá cca 26 l čerstvé malty.

1 tuna suché směsi = 650 l čerstvé malty.

**Skladování:**

V suchu na dřevěných paletách.

**Forma dodání:**

40 kg pytle

**Upozornění:**

Tento produkt obsahuje vápno a s vodou/vlhkostí reaguje alkalicky. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte zasažená místa vodou. V případě zasažení očí okamžitě vyhledejte lékaře. Viz také bezpečnostní upozornění vyražené na pytli produktu.

ČÍSLO VÝKRESU:

**A.10.3**