

**Zpracování:**

Tato malta je zpracovatelná ve všech obvyklých míchačkách (např. ve spádových míchačkách, v míchačkách s nuceným oběhem, nebo v kontinuálních míchačkách) s cca 4,5 l vody na 30 kg pytel suché směsi.

Ke zdění a spárování v jednom pracovním kroku. Při zdění očistěte povrchy stáhnutím přeteklé malty. U režného zdiva použijte spárovačku nebo trubici ke stejnorodému vzhledu spáry a nakonec zdivo očistěte.

Čerstvě provedené dílo dokonale chraňte před všemi nepříznivými vlivy, jako je např. silný vítr, vysoké nebo nízké teploty a především přímý sluneční svit. V případě nutnosti provedené dílo chraňte zakrytím vhodnou fólií. Teplota ovzduší a podkladu nesmí při zpracování klesnout pod +5°C.

**Vydatnost:**

30 kg pytel suché směsi vydá cca 20 l mokré malty  
1 tuna suché směsi = cca 650 l mokré malty.

**Dodání:**

30 kg pytel

**Skladování:**

V suchu a odpovídajícím způsobem.

**Upozornění:**

Tento produkt s vodou/vlhkostí reaguje alkalicky. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte zasažená místa vodou. V případě zasažení očí okamžitě vyhledejte lékaře. Viz také bezpečnostní upozornění vyražené na pytli produktu.

ČÍSLO VÝKRESU:

**A.10.4**